

試験番号：IIIY-23-0015

性能評価申請者：蒼築舎株式会社

発熱性試験

試験年月日：2023年 6月 20日

輻射強度：50 kW/m²

試験時間：20分

		質量 [g]	総 発 热 量 [MJ/m ²]	最高発熱速度 [kW/m ²]	防火上有害な 変形の有無	最高発熱速度が繼 続して200kW/m ² を超過した時間	着 火 時 間 [秒]	発熱速度およ び総発熱量の 測 定 結 果
規定値		-	8 MJ/m ²	-	なし	10 秒	-	
試 験 体	A	92.4	6.4	173.87	なし	0	33～57	図-1
	B	92.3	6.0	159.83	なし	0	32～58	図-2
	C	92.2	4.6	170.24	なし	0	34～59	図-3

備考

発熱性試験【合格】




図-1 発熱速度及び総発熱量（試験体A）




図-2 発熱速度及び総発熱量（試験体B）




図-3 発熱速度及び総発熱量（試験体C）




写真-1
試験体A 試験前



写真-2
試験体A 試験後



写真-3
試験体B 試験前



写真-4
試験体B 試験後



写真-5
試験体C 試験前



写真-6
試験体C 試験後